

NETTOYAGE SCCELLEMENT ET ENTRETIEN

FICHE TECHNIQUE DU REHAUSSEUR DE CARRELAGES EN GRÈS CÉRAME

REF : 45/5/1 JANVIER 2025



LTP REHAUSSEUR DE CARRELAGES

Améliorateur de brillance

Pour les dalles en porcelaine à

l'extérieur et à l'intérieur

Scellant et protecteur de surface formant un film et nécessitant peu d'entretien. Améliore et embellit l'apparence. Très résistant à l'usure et aux taches. Facilite l'entretien et le nettoyage. Laisse les surfaces avec un aspect "juste lavé".

Mode d'emploi

Pour les outils d'application et de nettoyage, voir le site Internet de LTP.

Préparation :

Surfaces nouvellement installées - s'assurer que la surface à traiter est parfaitement propre, sèche et exempte de taches de ciment et de coulis (voir le Décapant pour ciment, coulis et sel LTP).

Surfaces existantes - nettoyer et dégraisser d'abord les surfaces avec le nettoyant intensif LTP Grimex et bien rincer.

Laisser sécher complètement (24 heures).

Application :

Surface propre et sèche - appliquer à l'aide d'un rouleau en mousse, d'un tampon applicateur de produit d'étanchéité ou d'un pinceau. Verser le contenu dans un récipient séparé ou un bac de trempage. Appliquer sur la surface sans frotter jusqu'à ce qu'un film fin et uniforme soit créé. Laisser sécher (1 heure). Pour un meilleur aspect, d'autres couches doivent être appliquées perpendiculairement à la première (max. 4).

Ne pas trop appliquer, car une couche épaisse ou un trop grand nombre de couches peut provoquer des accumulations disgracieuses/affecter la résistance au glissement et/ou réduire l'efficacité du produit. Le produit durcit au bout d'une heure environ, mais il faudra trois jours supplémentaires pour qu'il atteigne sa pleine dureté et devienne totalement résistant. Toujours faire un essai pour déterminer la méthode d'application correcte et le nombre optimal de couches avant l'utilisation générale.

Éviter les températures extrêmes. La température de surface pour l'application est comprise entre 5°C et 25°C.

Rendement

Environ 30-40m² par litre (une couche) en fonction de la texture du support.

Après-vente

Balayer régulièrement les surfaces. Passer régulièrement la serpillière en utilisant le **nettoyant LTP pour carrelages en porcelaine**. À un moment donné (tous les 2 ou 3 ans), une rénovation complète peut être souhaitée. Dans ce cas, utilisez **LTP Solvex** pour décaper le revêtement d'origine avant de le réappliquer. Le nettoyage régulier à l'aide de nettoyeurs à vapeur, de nettoyeurs à jet et de détergents puissants doit être évité.

Informations sur le stockage

Conserver dans un environnement frais, sec et à l'abri du gel. Durée de conservation Jusqu'à 2 ans pour les récipients non ouverts.

Santé, sécurité et environnement

Tenir hors de portée des enfants.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation nationale



Ces informations sont fournies sans garantie. Le matériau doit être utilisé en tenant compte des conditions locales et des surfaces à traiter. En cas de doute, il convient d'essayer le produit dans un endroit peu visible.